

Vinteroveraller



Modell **Didriksons** Theron **Ellos** E-protection overall **Stadium** Everest K ADVSS overall **Helly Hansen** Playsuit **KappAhl** Kax Proxtec overall **Intersport** McKinley Topper MR Overall **Coop** Inuk **Team Sportia** Whiteout MR Overall **Reima** Winnie **H&M** Barnoverall **Reflex** Block suit **Lindex** Fix **Tenson** Buster **Åhléns** Avalon

Cirkpris kronor	1 000	800/850	1 000	1 700	799	1 000	600	799	1 300	600	799	700	1 500	700
Konsumentkontakt	didriksons.com	ellos.se	stadium.se	hellyhansen.com	kappahl.se	intersport.se	coop.se	teamsportia.se	reima.se	hm.se	reflex.no	lindex.com	tenson.com	ahlens.se
Storlekar	80–140	86–104/ 110–140	86–116	86–152	80–128	80–130	86–128	86–128	92–128	92–128	92–128	86–122	86–140	80–122

Konstruktion/funktioner

Tvätttemperatur	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	30°C	40°C
Torktumling/torkskåp	Nej/Nej	Ja/Ja	Nej/Ja	Nej/Ja	Nej/Ja	Nej/Ja	Ja/Ja	Nej/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Nej/Nej	Nej/Ja	Nej/Nej	Ja/Ja
Handmudd/fotmudd	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Nej/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Nej	Nej/Nej	Nej/Nej	Nej/Nej	Ja/Nej	Ja/Ja	Nej/Nej
Löstagbart foder	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Mätvärden från testet

Reflexer (1–3 där 1 är lite)	3	3	2	2	2	2	2	3	1	3	2	3	3	2
Vattentätighet (mH ₂ O)	>10	>10	>10	>10	>10	>10	5,8–9,9	5,8–9,4	3,0–>10	3,1–5,0	2,4–>10	2,1–5,1	0,7–>10	0,7–>10
Slitagetålighet (antal varv)	7 250	2 500	3 750	2 750	1 625	875	<500	750	3 500	2 750	875	1 000	3 500	1 750
Andning (g/m ² Pah)	0,031	0,044	0,054	0,031	0,042	0,053	0,051	0,027	0,029	0,067	0,031	0,039	0,034	0,037
Rivstyrka (N)	66	55	18	26	42	60	87	65	46	43	29	33	36	20

Analysresultat ftalater och bly i tryckknappar (T) och dragkläppar (D)

Ftalater (DEHP) %	-	16 (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bly mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	550 (D)	-	-	-	1600 (T)	2100 (T)	430 (T)

Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)

Vattentäthet 50%	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	3,5	3,0	3,5	2,8	2,0	2,0
Slitagetålighet 20%	5,0	3,1	3,6	3,2	2,8	2,5	2,0	2,5	3,5	3,2	2,5	2,5	3,5	2,8
Andningsförmåga 10%	3,2	3,9	4,4	3,2	3,8	4,3	4,2	3,0	3,1	5,0	3,2	3,6	3,4	3,5
Rivstyrka 10%	4,2	3,8	2,5	2,8	3,4	4,0	5,0	4,2	3,5	3,4	2,9	3,0	3,2	2,6
Mjukhet/följsamhet 10%	3,4	4,6	3,2	4,3	3,7	3,0	4,3	3,4	4,6	3,4	3,4	5,0	4,3	4,6
Totalbetyg	4,6	4,4	4,2	4,2	4,1	4,1	3,8	3,6	3,6	3,3	3,2	3,0	2,8	2,6

Kommentar

Bäst i test

Mycket bra men innehåller ftalater.

Vattentät och andas bra men sämre rivstyrka.

Vattentät men något sämre rivstyrka.

Vattentät men något sämre slitagetålighet.

Vattentät och andas bra men sämre slitagetålighet.

Vattentät och andas bra men dålig slitagetålighet.

Vattentät men sämre slitagetålighet. Innehåller bly.

Något sämre vattentätthet.

Andas bäst men något sämre vattentätthet.

Något sämre slitagetålighet. Varierande vattentätthet.

Mjuk och följsam men sämre vattentätthet. Innehåller bly.

Inte vattentät på baken men i övrigt bra. Innehåller bly.

Inte vattentät på baken. Mindre tålig. Innehåller bly.